

## 標準品シリーズ

### 一般物性 Physical Properties

NanNex		TL					
物性		タイプ					
項目	単位	4400	4401	4402	4403	4700	3503
密度	kg/m³	270	270	270	270	180	260
引張強度	MPa	0.38	0.38	0.38	0.38	0.19	0.32
伸び	%	60	60	60	60	48	70
25% 圧縮荷重	MPa	0.056	0.056	0.056	0.056	0.028	0.036
圧縮残留歪	%	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0

- 値はすべて代表値であり規格値ではありません。
- 厚み3.0mmでの一般物性値となります。(TL4700は厚み8.0mm)
- 測定方法はJIS規格に基づく弊社試験方法です。

### 製品仕様 Product Availability

NanNex			TL						
サイズ			タイプ						
厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (M)	4400	4401	4402	4403	4700	3503	TL3503VT
1.0	500	10	◎	◎	◎	◎		◎	△*
1.5	//	//	□	□		□			
2.0	//	//	◎	◎	◎	◎		◎	△*
3.0	//	//	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△*
4.0	//	//	◎	◎			◎	◎	△*
5.0	//	//	◎	◎				◎	△*
6.0	//	//	□	□				◎	△*
8.0	//	1					◎		
標準色			白	オレンジ	グレー	黒	白	黒	黒

- 記号 ◎標準品 □受注生産品(ロット300M) △受注生産品(ロット10シート) ※長さ 1M/シート
- 緑色の記号は UL94 V-0 に、紫色の記号は UL94 V-0 相当の社内試験に合格しています。

## 特殊品シリーズ

### 一般物性 Physical Properties

NanNex		BF-1000	HT-800	HT-820	HT-840
物性		タイプ			
項目	単位				
密度	kg/m³	208	352	368	432
引張強度	MPa	0.24	0.31	0.35	0.41
伸び	%	90	80	55	60
25% 圧縮荷重	MPa	0.021	0.062	0.110	0.152
圧縮残留歪	%	<1	<1	<1	<1

- 値はすべて代表値であり規格値ではありません。
- 測定方法はJIS規格に基づく弊社試験方法です。

### 製品仕様 Product Availability

NanNex			BF-1000	HT-800	HT-820	HT-840
サイズ			タイプ			
厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (M)				
0.8	915	18		△	◎	◎
1.6	//	//	◎	◎	◎	◎
2.4	//	//	◎	◎	◎	
3.2	//	//	◎	◎	◎	◎
4.8	//	12	◎	◎	◎	◎
6.4	//	//	◎	◎	◎	◎
9.5	//	6	◎	◎	◎	
12.7	//	//	◎	◎	◎	
19.1	//	//	◎			
25.4	//	3	◎			
標準色			白	グレー	黒	グレー

- ◎標準品 ○準標準品(ロット1R) △生産可能品
- ※準標準品については国内に在庫していません。