技術資料 Technical data sheet

一般物性
Physical properties

●構成



ポリウレタンフォーム
Polyurethan foam

PETフィルム：50μm
PET film

PORON ASRS-40PA

項目 Item	単 位 Unit	PORON ASRS-40PA	測定方法 Test Method
厚み Thickness	mm	0.5 , 1.0	Thickness gauge
密度 Density	kg/m^3	400	JIS K 6401
	g/cm^3	0.40	
25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection	MPa	0.020	JIS K 6254
	kg/cm^2	0.20	
圧縮残留歪 Compression Set	%	2.0	JIS K 6401
表面抵抗値 *1 Suface Resistance	Ω	8.5×10^8	RIC測定法 RIC test method

*1 PORON面の表面抵抗値。Measuring side：PORON side

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。
The figures all indicate representative values.