

技術資料 Technical data sheet

一般物性  
 Physical properties

項目 Item	単位 Unit	PORON ATR-24PR	測定方法 Test Method
厚み Thickness	mm	2.0-10.0	Thickness gauge
密度 Density	kg/m <sup>3</sup>	240	RIC法 (JIS K 6401 : 2011基準) RIC method(Based on JIS K 6401 : 2011)
引張強度 Tensile strength	MPa	0.28	RIC法 (JIS K 6251 : 2010基準) RIC method(Based on JIS K 6251 : 2010)
伸び Tensile elongation	%	95	RIC法 (JIS K 6251 : 2010基準) RIC method(Based on JIS K 6251 : 2010)
引裂強度 Tear strength	N/mm	1.00	RIC法 (JIS K 6252 : 2007基準) RIC method(Based on JIS K 6251 : 2007)
25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection	MPa	0.060	RIC法 (JIS K 6254 : 2010基準) RIC method(Based on JIS K 6254 : 2010)
圧縮残留歪 (100℃) Compression Set	%	<10.0	RIC法 (JIS K 6401 : 2011基準) RIC method(Based on JIS K 6401 : 2011)

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.