

一般物性 Physical Properties

物性 タイプ	スタンダード								低発生ガス・難燃				耐熱			PETサポート薄物												特殊表面					その他		項目																
	スタンダード								難燃				高シール			低反発												高グリップ					高撓動			止水															
	LE	L	H		HH	MS	ML	MH	NU	CH	TR	ATR		RX	SR-S												TSR	SR-U	SS	WP		MS	MH	EXT		CH	MX		HH	LE	WA	WA-H									
密度	200	240	320	240	320	480	480	400	320	320	600	320	480	200	240	320	240	240	320	320	320	150	200	240	320	400	480	700	150	400	240	320	240	320	400	400	400	480	900	320	480	400	480	480	480	480	200	200	200		
引張強度	0.30	0.54	0.77	0.88	1.44	2.35	2.65	0.51	0.68	1.20	1.30	1.30	2.00	0.28	0.29	0.41	0.28	0.28	0.42	0.42	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30	2.00	3.83	4.58	4.24	2.65	0.30	0.26	0.36
伸び	150	115	150	150	155	140	140	130	110	110	150	110	120	95	86	87	95	95	85	85	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	120	95	81	80	140	150	200	120
引裂強度	1.3	1.8	2.4	2.8	3.3	6.2	7.4	2.1	2.1	2.9	5.5	4.0	6.2	1.0	1.1	1.7	1.0	1.0	1.4	1.4	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	6.2	10.7	9.7	10.0	7.4	1.3	1.01	1.36	
25% 圧縮荷重	0.02	0.04	0.08	0.08	0.14	0.25	0.39	0.06	0.07	0.13	0.21	0.14	0.31	0.02	0.03	0.07	0.06	0.10	0.10	0.06	0.006	0.006	0.008	0.011	0.015	0.022	0.016	0.007	0.015	0.007	0.010	0.022	0.051	0.071	0.054	0.064	0.284	0.007	0.14	0.31	0.92	1.26	1.37	0.39	0.02	0.030	0.045				
圧縮残留歪	7.9	2.7	3.4	3.3	3.1	5.9	4.7	3.0	2.0	3.0	2.9	2.9	2.4	5.6	3.9	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	2.5	1.0	1.6	2.7	2.2	2.0	2.0	4.0	1.0	4.0	1.6	2.0	4.2	4.9	5.7	3.0	2.0	4.0	6.8	2.9	2.4	3.5	4.5	8.0	4.7	7.9	1.0	1.0			

- 値はすべて代表値であり規格値ではありません。
- 25%圧縮荷重の*1は40%圧縮荷重、*2は10%圧縮荷重、*3は50%圧縮荷重です。
- 圧縮残留歪の*4は25%圧縮荷重、*5は110℃×22時間、*6は100℃×22時間です。
- 特殊表面シリーズのMS-40PRIはPETサポート薄物シリーズをご覧ください。
- 測定方法はJIS規格に基づく弊社試験方法です。

製品仕様 Product Availability

サイズ タイプ	スタンダード								低発生ガス・難燃				耐熱			PETサポート薄物												特殊表面					その他		サイズ タイプ																		
	スタンダード								難燃				高シール			低反発												高グリップ					高撓動			止水																	
	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	LE	L	H		HH	MS	ML	MH	NU	CH	TR	ATR		RX	SR-S												TSR	SR-U	SS	WP			MS	MH	EXT	CH	MX		HH	LE	WA	WA-H								
0.1	500	100																																															0.1				
0.15	〃	〃																																																0.15			
0.2	〃	〃																																																	0.2		
0.3	〃	〃																																																	0.3		
0.4	〃	〃																																																	0.4		
0.45	〃	〃																																																	0.45		
0.5	〃	〃																																																	0.5		
0.6	〃	50																																																0.6			
0.7	〃	〃																																																	0.7		
0.8	〃	〃																																																	0.8		
0.9	〃	〃																																																	0.9		
1.0	〃	〃																																																	1.0		
1.2	〃	〃																																																	1.2		
1.5	〃	〃																																																		1.5	
2.0	〃	〃																																																		2.0	
3.0	〃	〃																																																		3.0	
4.0	〃	40																																																	4.0		
5.0	〃	30																																																	5.0		
6.0	〃	25																																																	6.0		
8.0	〃	20																																																8.0			
10.0	〃	15																																																10.0			
12.0	〃	10																																																12.0			
15.0	〃	〃																																																	15.0		
20.0	〃	〃																																																	20.0		

- 記号 ◎ 標準品 ○ 準標準品 (ロット1R) □ 受注生産品 (ロット500m²) △ 受注生産品 (ロット250m²)
- 巻数 ※1:45M巻 ※2:40M巻 ※3:35M巻 ※4:25M巻 ※5:20M巻 ※6:15M巻 ※7:10M巻 ※8:1M (ロット200シート)
- 緑色の記号はUL94 V-0に、青色の記号はUL94 HBFに合格しています。(☆: ML-32の黒は1.5~3.0mmで合格。CH-32EG/48EGおよびMX-48HFは、各単体(CH-32/48、MX-48)で合格しています)
- 特殊表面シリーズのMS-40PRIはPETサポート薄物シリーズをご覧ください。