株式会社 ロジャースイノアック
ROGERS INOAC CORPORATION
TEL +81-569-74-1811
www.PORON.jp

技術資料 Technical data sheet

一般物性
Physical properties

項目 Item	単 位 Unit	PORON TR-24	測定方法 Test Method
厚み Thickness	mm	2.0~10.0	Thickness gauge
密度 Density	kg/m^3	240	JIS K 6401
	g/cm^3	0.24	
引張強度 Tensile strength	MPa	0.29	JIS K 6251
	kg/cm^2	3.0	
伸び Tensile elongation	%	86	JIS K 6251
引裂強度 Tear strength	N/mm	1.1	JIS K 6252
	kg/cm	1.1	
25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection	MPa	0.035	JIS K 6254
	kg/cm^2	0.36	
圧縮残留歪 (110℃) Compression Set	%	3.9	JIS K 6401

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。
The figures all indicate representative values.