技術資料 Technical data sheet

一般物性
Physical properties

項目 Item	単 位 Unit	PORON TR-32	測定方法 Test Method
厚み Thickness	mm	1.0~5.0	Thickness gauge
密度 Density	kg/m^3	320	JIS K 6401
	g/cm^3	0.32	
引張強度 Tensile strength	MPa	0.45	JIS K 6251
	kg/cm^2	4.6	
伸び Tensile elongation	%	87	JIS K 6251
引裂強度 Tear strength	N/mm	1.7	JIS K 6252
	kg/cm	1.7	
25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection	MPa	0.066	JIS K 6254
	kg/cm^2	0.67	
圧縮残留歪 (110℃) Compression Set	%	4.0	JIS K 6401
難燃性 Flame resistance	–	HBF (1.5mm≦)	UL94

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。
The figures all indicate representative values.