

一般物性
 Physical properties

項目 Item	単位 Unit	PORON ML-32	測定方法 Test Method
厚み Thickness	mm	1.5~6.0	Thickness gauge
密度 Density	kg/m ³	320	JIS K 6401
	g/cm ³	0.32	
引張強度 Tensile strength	MPa	0.68	JIS K 6251
	kg/cm ²	6.9	
伸び Tensile elongation	%	110	JIS K 6251
引裂強度 Tear strength	N/mm	2.1	JIS K 6252
	kg/cm	2.1	
25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection	MPa	0.072	JIS K 6254
	kg/cm ²	0.73	
圧縮残留歪 Compression Set	%	2.0	JIS K 6401
難燃性 Flame resistance	—	HBF (1.5mm≦)	UL94

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.