

一般物性

Physical properties

項目 Item	単位 Unit	PORON CH-32EG	測定方法 Test Method
厚み Thickness	mm	1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0	Thickness gauge
密度 Density	kg/m ³	320	JIS K 6401
	g/cm ³	0.32	
引張強度 Tensile strength	MPa	1.30	JIS K 6251
	g/cm ²	13.0	
伸び Tensile elongation	%	110	JIS K 6251
引裂強度 Tear strength	N/mm	4.0	JIS K 6252
	kg/cm	4.0	
25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection	MPa	0.140	JIS K 6254
	kg/cm ²	1.40	
圧縮残留歪 Compression Set	%	2.9	JIS K 6401
摩擦係数 Friction coefficient	-	5.0	JIS K 7125 (vs SUS)

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.