

一般物性

Physical properties

項目 Item	単位 Unit	PORON CH-48EG	測定方法 Test Method
厚み Thickness	mm	0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0	Thickness gauge
密度 Density	kg/m <sup>3</sup>	480	JIS K 6401
	g/cm <sup>3</sup>	0.48	
引張強度 Tensile strength	MPa	2.00	JIS K 6251
	g/cm <sup>2</sup>	20.0	
伸び Tensile elongation	%	120	JIS K 6251
引裂強度 Tear strength	N/mm	6.2	JIS K 6252
	kg/cm	6.2	
25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection	MPa	0.310	JIS K 6254
	kg/cm <sup>2</sup>	3.10	
圧縮残留歪 Compression Set	%	2.4	JIS K 6401
摩擦係数 Friction coefficient	-	4.5	JIS K 7125 (vs SUS)

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.